

TECHNOMELT HKP 21

(DORUS HKP 21)

EVA ömledék ragasztóanyag

Holz - Her élfóliázó gépekhez, patron

2014. március

JELLEMZŐI

- Általánosan felhasználható ömledékragasztóanyag
- Gyorsan megömlik
- Nagyon jó térhálósodás

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- Egyenes élek ragasztása közepes előtolással.
- Éanyagok: tömörfa, furnér, melamin, poliészter, HPL*, PVC*, ABS*, PP*

*Az alkalmasság a szegélyanyag speciális tulajdonságaitól és annak alapozásától függ

ALKALMAZÁS

A TECHNOMELT HKP 21 patron tőmörfa éllécek ragasztásánál elsődlegesen 5 mm vastagságig javasoljuk. A közölt adatok 8-12%-os fanedvesség-tartalomra és 18 °C – os helyiség- és anyaghőmérsékletre vonatkoznak. Exotikus faanyagok esetében figyelemmel kell lennie azok olajtartalmára, erősen gyantás faanyagok esetében pedig alapozás (pl. vizes bázisú Aquence ND 183/1 előkenő) használata javasolt. Vigyázni kell a nagyon vékony rétegben történő felhordásnál.

Melegítési idő:	2-4 min.
Előtolás:	10 m /perc felett
Feldolgozási hőmérséklet (a fúvókánál mérve):	200-220 °C
Terem hőmérséklet:	min. 18°C

MŰSZAKI ADATOK


Lágyuláspont (gyűrű és golyó):	kb. 108°C
Viszkózitás:	kb. 87.500 mPa.s / 200°C (Brookfield)
Hőállóság:	furnér éleknél: kb. 90°C melamin éleknél: kb. 90°C PVC éleknél: kb. 90°C
Méret:	- átmérő: 63±0,5 mm - hosszúság: 80±1,5 mm
Szín:	natur, barna, fehér
Szállítási forma:	patron, Ø 63x80
Súly:	0,33 kg / patron

KISZERELÉS

15 kg kartondoboz (45 db.)

TÁROLÁS

Eltartható eredeti zárt csomagolásban, zárt térben, szobahőmérsékleten.



FELHASZNÁLHATÓ

A gyártástól számított min. 24 hónap

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

Az ömledék ragasztóanyagok az előírt feldolgozási hőmérséklet betartása esetén is adnak le gőzöket. Eközben gyakran kellemetlen szag keletkezik. Ha az előírt feldolgozási hőmérsékletet hosszabb időn át jelentősen túllépik, akkor káros bomlástermékek keletkezésének veszélye is fellép. Ezért a gőzök eltávolításáról - pl. arra alkalmas elszívással - gondoskodni kell. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelet és a megfelelő EK irányelvek szerint jelölésre nem kötelezett.

Biztonsági adatlap. www.ragasztas.hu

FELHASZNÁLÁSI TANÁCSADÁS

A ragasztóanyag speciális felhasználási technológiát igényel. Bevezetése előtt a gyártó tanácsadását javasoljuk

Szaktanácsadás: 06-30-9192-915

GYÁRTJA

Henkel KGaA Németország

FORGALMAZZA

Henkel Magyarország Kft.
H-1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.
Tel.: (+36-1) 372-5555, Fax: (+36-1) 209-1543

A fenti adatok, mindenképp a termékeink feldolgozására és alkalmazására vonatkozó javaslatok, saját tapasztalatainkon és ismereteinken alapulnak. Az anyagok különbözősége, valamint az általunk nem befolyásolható munkafeltételek miatt javasoljuk, hogy minden esetben végezzenek elegendő számú saját kísérletet, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy termékeink a tervezett eljárásokhoz és feldolgozási célokra felhasználhatók. Sem a jelen tájékoztató, sem szóbeli tanácsadás nem szolgál alapul velünk szemben szavatossági igények érvényesítésére, kivéve, ha szándékosság vagy súlyos gondatlanság írható terhünkre.